

10

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
7. Juni 2001 (07.06.2001)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/40317 A2

PCT

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **C08F**
(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP00/11491**
(22) Internationales Anmeldedatum:
18. November 2000 (18.11.2000)
(25) Einreichungssprache: **Deutsch**
(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**
(30) Angaben zur Priorität:
09/450,741 30. November 1999 (30.11.1999) **US**
(71) Anmelder: **ROHMAX ADDITIVES GMBH [DE/DE];**
Kirschenallee, 64293 Darmstadt (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.



(72) Erfinder: **ROOS, Sebastian;** Uferstrasse 29, 55116 Mainz (DE). **EISENBERG, Boris;** Bartningstrasse 16, 64289 Darmstadt (DE). **MÜLLER, Michael;** Paten-Delp-Strasse 32, 64625 Bensheim (DE).
(74) Anwalt: **RÖHM GMBH & CO. KG;** Patente, Kirschenallee, 64293 Darmstadt (DE).

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A LIQUID POLYMER COMPOSITION AND THE USE OF THIS COMPOSITION

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER FLÜSSIGEN POLYMERZUSAMMENSETZUNG SOWIE VERWENDUNG DIESER ZUSAMMENSETZUNG

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a liquid polymer composition, whereby ethylenically unsaturated monomers are polymerized using initiators, which have a transferable atom group, and using one or more catalysts, which comprise(s) at least one transition metal. This polymerization is carried out in the presence of ligands, which can form a coordination compound with the metallic catalyst(s). In addition, the catalyst is oxidized after polymerization, and the catalyst is then separated out by filtering. The composition has a solvent with a dielectric constant less than or equal to 4.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer flüssigen Polymerzusammensetzung, wobei man ethylenisch ungesättigte Monomere mittels Initiatoren, die eine übertragbare Atomgruppe aufweisen, und einem oder mehreren Katalysatoren, die mindestens ein Übergangsmetall umfassen, in Gegenwart von Liganden, die mit dem oder den metallischen Katalysatoren eine Koordinationsverbindung bilden können, polymerisiert, den Katalysator nach der Polymerisation oxidiert und anschließend den Katalysator durch Filtrieren abtrennt, wobei die Zusammensetzung ein Lösungsmittel mit einer Dielektrizitätskonstante kleiner oder gleich 4 aufweist.

WO 01/40317 A2

Verfahren zur Herstellung einer flüssigen Polymerzusammensetzung
sowie Verwendung dieser Zusammensetzung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer flüssigen Polymerzusammensetzung, wobei man ethylenisch ungesättigte Monomere mittels Initiatoren, die eine übertragbare Atomgruppe aufweisen, und eines oder mehrerer Katalysatoren, die mindestens ein Übergangsmetall umfassen, in Gegenwart von Liganden, die mit dem oder den metallischen Katalysatoren eine Koordinationsverbindung bilden können, polymerisiert. Die Erfindung bezieht sich auch auf die Verwendung dieser Polymerzusammensetzungen sowie auf Verfahren zur Isolierung von Polymeren aus einer solchen Polymerlösung.

Die radikalische Polymerisation ist ein wichtiges kommerzielles Verfahren zur Herstellung einer Vielfalt von Polymeren, wie beispielsweise PMMA und Polystyrol. Nachteilig ist hierbei, daß der Aufbau der Polymere, das Molekulargewicht und die Molekulargewichtsverteilung relativ schlecht gesteuert werden können.

Eine Lösung dieser Probleme liefert das sogenannte ATRP-Verfahren (=Atom Transfer Radical Polymerisation). Es wird angenommen, daß es sich hierbei um eine "lebende" radikalische Polymerisation handelt, ohne daß durch die Beschreibung des Mechanismus eine Beschränkung erfolgen soll. In diesen Verfahren wird eine Übergangsmetallverbindung mit einer Verbindung umgesetzt, welche eine übertragbare Atomgruppe aufweist. Hierbei wird die übertragbare Atomgruppe auf die Übergangsmetallverbindung transferiert, wodurch das Metall oxidiert wird. Bei dieser Reaktion bildet sich ein Radikal, das an ethylenische Gruppen

addiert. Die Übertragung der Atomgruppe auf die Übergangsmetallverbindung ist jedoch reversibel, so daß die Atomgruppe auf die wachsende Polymerkette rückübertragen wird, wodurch ein kontrolliertes Polymerisationssystem gebildet wird. Dementsprechend kann der Aufbau des Polymers, das Molekulargewicht und die Molekulargewichtsverteilung gesteuert werden.

Diese Reaktionsführung wird beispielsweise von J-S. Wang, et al., J.Am.Chem.Soc., vol.117, p.5614-5615 (1995), von Matyjaszewski, Macromolecules, vol.28, p.7901 - 7910 (1995) beschrieben. Darüber hinaus offenbaren die Patentanmeldungen WO 96/30421, WO 97/47661, WO 97/18247, WO 98/40415 und WO 99/10387 Varianten der zuvor erläuterten ATRP.

Der oben beschriebene Mechanismus ist nicht unumstritten. So wird beispielsweise in WO 97/47661 beschrieben, daß die Polymerisation nicht durch einen radikalischen Mechanismus sondern durch Insertion erfolgt. Für die vorliegende Erfindung ist diese Differenzierung jedoch ohne belang, da bei der in WO 97/47661 offenbarten Reaktionsführung Verbindungen verwendet werden, die auch bei einer ATRP eingesetzt werden.

Nachteilig am bekannten ATRP-Polymerisationsverfahren ist, daß die eingesetzten Übergangsmetall-Katalysatoren von den Polymeren abgetrennt werden müssen, da die Übergangsmetalle die Polymere und gegebenenfalls hieraus hergestellte Formkörper einfärben. Darüber hinaus können die Metalle, je nach Verwendung der Polymere, unerwünschte Wirkungen haben. Bisher werden die Polymere aus den Lösungen durch Zugabe von geeigneten Verbindungen, wie

beispielsweise Methanol, gefällt und anschließend durch Filtrieren oder Zentrifugieren von der metallhaltigen Lösung abgetrennt. Darüber hinaus kann das Übergangsmetall durch chromatographische Verfahren abgetrennt werden. Diese Verfahren eignen sich jedoch kaum für den großtechnischen Einsatz, da sie aufwendig und teuer sind.

In Anbetracht des Standes der Technik ist es nun Aufgabe der vorliegenden Erfindung, Verfahren zur Herstellung von flüssigen Polymerzusammensetzungen zur Verfügung zu stellen, die im wesentlichen frei von Übergangsmetallverbindungen sind, wobei die in den Zusammensetzungen enthaltenen Polymere eine enge Molekulargewichtsverteilung aufweisen sollen. Insbesondere soll bei der Abtrennung der Übergangsmetallverbindungen die Verwendung von aufwendigen Verfahren, wie chromatographischen Methoden, vermieden werden.

Eine weitere Aufgabe bestand darin, ein kostengünstig durchführbares Verfahren anzugeben, das großtechnisch anwendbar ist. Darüber hinaus sollte das Verfahren mit kommerziell erhältlichen Komponenten leicht und einfach ausführbar sein.

Gelöst werden diese sowie weitere nicht explizit genannten Aufgaben, die jedoch aus den hierin einleitend diskutierten Zusammenhängen ohne weiteres ableitbar oder erschließbar sind, durch ein Verfahren zur Herstellung einer flüssigen Polymerzusammensetzung mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1. Zweckmäßige Abwandlungen des erfindungsgemäßen Verfahrens werden in den auf Anspruch 1 rückbezogenen Unteransprüchen unter Schutz gestellt. Hinsichtlich des Verfahrens zur Herstellung von Polymeren liefert Anspruch 13 eine

Lösung der zugrunde liegenden Aufgabe, während Anspruch 14 eine bevorzugte Verwendung einer gemäß dem vorliegenden Verfahren hergestellten Polymerlösung schützt.

Dadurch, daß man das Übergangsmetall des Katalysators nach der Polymerisation oxidiert und anschließend den Katalysator durch Filtrieren abtrennt, wobei die Zusammensetzung ein Lösungsmittel mit einer Dielektrizitätskonstanten ≤ 4 aufweist, gelingt es auf nicht ohne weiteres vorhersehbare Weise ein Verfahren zur Herstellung einer flüssigen Polymerzusammensetzung zur Verfügung zu stellen, die im wesentlichen frei von Übergangsmetallverbindungen ist, wobei man ethylenisch ungesättigte Monomere mittels Initiatoren, die eine übertragbare Atomgruppe aufweisen, und ein oder mehrere Katalysatoren, die mindestens ein Übergangsmetall umfassen, in Gegenwart von Liganden, die mit dem oder den metallischen Katalysatoren eine Koordinationsverbindung bilden können, polymerisiert. Diese Herstellungsart ist besonders kostengünstig durchführbar.

Daß der Katalysator durch ein herkömmliches Filtrationsverfahren abgetrennt werden kann, falls die Zusammensetzung ein Lösungsmittel mit einer Dielektrizitätskonstanten ≤ 4 aufweist, ist insbesondere deswegen überraschend, weil viele der für die ATRP verwendeten Zusammensetzungen heterogene Systeme sind. Werden diese Reaktionsgemische filtriert, so stellt man fest, daß ein wesentlicher Teil des Übergangsmetallkatalysators nicht im Filter zurück bleibt, da die Korngröße des Katalysators zu gering ist. Eine im wesentlichen vollständige Abtrennung aus der Zusammensetzung ist nicht möglich. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, daß die erhaltenen Polymere


die Viskosität der Zusammensetzung erhöhen, so daß die Porenweiten der Filter nicht beliebig klein gewählt werden können.

Zugleich lassen sich durch das erfindungsgemäße Verfahren eine Reihe weiterer Vorteile erzielen. Hierzu gehören unter anderem:

- ⇒ Eine enge Verteilung der Polymere in den durch das Verfahren hergestellten Polymerzusammensetzungen.
- ⇒ Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt eine hervorragende Kontrolle des Molekulargewichts der in den Zusammensetzungen enthaltenen Polymeren.
- ⇒ Hinsichtlich Druck, Temperatur und Lösungsmittel ist die Durchführung der Polymerisation relativ unproblematisch, auch bei moderaten Temperaturen werden unter bestimmten Umständen akzeptable Ergebnisse erzielt.
- ⇒ Das erfindungsgemäße Verfahren ist arm an Nebenreaktionen.
- ⇒ Das Verfahren ist kostengünstig durchführbar.
- ⇒ Mit Hilfe des Verfahrens der vorliegenden Erfindung können Polymere mit einem vorher definierten Aufbau und gezielter Struktur hergestellt werden.

In der vorliegenden Erfindung kann jedes radikalisch polymerisierbare Monomer als Monomer dienen. Jedoch sind Monomere zur Polymerisation

gemäß der vorliegenden Erfindung besonders geeignet, die der Formel entsprechen:



worin R^1 und R^2 unabhängig ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, Halogene, CN, lineare oder verzweigte Alkylgruppen mit 1 bis 20, vorzugsweise 1 bis 6 und besonders bevorzugt 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, welche mit 1 bis $(2n+1)$ Halogenatomen substituiert sein können, wobei n die Zahl der Kohlenstoffatome der Alkylgruppe ist (beispielsweise CF_3), α , β - ungesättigte lineare oder verzweigte Alkenyl- oder Alkynylgruppen mit 2 bis 10, vorzugsweise von 2 bis 6 und besonders bevorzugt von 2 bis 4 Kohlenstoffatomen, welche mit 1 bis $(2n-1)$ Halogenatomen, vorzugsweise Chlor, substituiert sein können, wobei n die Zahl der Kohlenstoffatome der Alkylgruppe, beispielsweise $\text{CH}_2=\text{CCl}$ -, ist, Cycloalkylgruppen mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, welche mit 1 bis $(2n-1)$ Halogenatomen, vorzugsweise Chlor, substituiert sein können, wobei n die Zahl der Kohlenstoffatome der Cycloalkylgruppe ist; $\text{C}(=\text{Y}^*)\text{R}^{5*}$, $\text{C}(=\text{Y}^*)\text{NR}^{6*}\text{R}^{7*}$, $\text{Y}^*\text{C}(=\text{Y}^*)\text{R}^{5*}$, SOR^{5*} , SO_2R^{5*} , $\text{OSO}_2\text{R}^{5*}$, $\text{NR}^{8*}\text{SO}_2\text{R}^{5*}$, PR^{5*}_2 , $\text{P}(=\text{Y}^*)\text{R}^{5*}_2$, $\text{Y}^*\text{PR}^{5*}_2$, $\text{Y}^*\text{P}(=\text{Y}^*)\text{R}^{5*}_2$, NR^{8*}_2 welche mit einer zusätzlichen R^{8*} -, Aryl- oder Heterocyclyl-Gruppe quaternärisiert sein kann, wobei Y^* NR^{8*} , S oder O, vorzugsweise O sein kann; R^{5*} eine Alkylgruppe mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, eine Alkylthio mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, OR^{15} (R^{15} ist Wasserstoff oder ein Alkalimetall), Alkoxy von 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, Aryloxy oder Heterocyklyloxy ist; R^{6*} und R^{7*} unabhängig Wasserstoff oder eine Alkylgruppe mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen sind, oder R^{6*} und R^{7*} können zusammen eine

Alkylengruppe mit 2 bis 7 vorzugsweise 2 bis 5 Kohlenstoffatomen bilden, wobei sie einen 3 bis 8-gliedrigen, vorzugsweise 3 bis 6-gliedrigen Ring bilden, und R^{8*} Wasserstoff, lineare oder verzweigte Alkyl- oder Arylgruppen mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen sind;
 R^{3*} und R^{4*} unabhängig ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, Halogen (vorzugsweise Fluor oder Chlor), Alkylgruppen mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und COOR^{9*} , worin R^{9*} Wasserstoff, ein Alkalimetall oder eine Alkylgruppe mit 1 bis 40 Kohlenstoffatomen ist, sind, oder R^{1*} und R^{3*} können zusammen eine Gruppe der Formel $(\text{CH}_2)_{n'}$ bilden, welche mit 1 bis $2n'$ Halogenatomen oder C_1 bis C_4 Alkylgruppen substituiert sein kann, oder der Formel $\text{C}(=\text{O})-\text{Y}^*-\text{C}(=\text{O})$ bilden, wobei n' von 2 bis 6, vorzugsweise 3 oder 4 ist und Y^* wie zuvor definiert ist; und wobei zumindest 2 der Reste R^{1*} , R^{2*} , R^{3*} und R^{4*} Wasserstoff oder Halogen sind.

Zu diesen Monomeren gehören unter anderem
Vinylhalogenide, wie beispielsweise Vinylchlorid, Vinylfluorid, Vinylidenchlorid und Vinylidenfluorid;
Vinylderivate, wie Vinylacetat;
Styrol, substituierte Styrole mit einem Alkylsubstituenten in der Seitenkette, wie z. B. α -Methylstyrol und α -Ethylstyrol, substituierte Styrole mit einem Alkylsubstituenten am Ring, wie Vinyltoluol und p-Methylstyrol, halogenierte Styrole, wie beispielsweise Monochlorstyrole, Dichlorstyrole, Tribromstyrole und Tetrabromstyrole;
Heterocyclische Vinylverbindungen, wie 2-Vinylpyridin, 3-Vinylpyridin, 2-Methyl-5-vinylpyridin, 3-Ethyl-4-vinylpyridin, 2,3-Dimethyl-5-vinylpyridin, Vinylpyrimidin, Vinylpiperidin, 9-Vinylcarbazol, 3-Vinylcarbazol, 4-Vinylcarbazol, 1-Vinylimidazol, 2-Methyl-1-vinylimidazol, N-Vinylpyrrolidon, 2-Vinylpyrrolidon, N-Vinylpyrrolidin, 3-Vinylpyrrolidin, N-Vinylcaprolactam, N-Vinylbutyrolactam, Vinyloxolan, Vinylfuran,

Vinylthiophen, Vinylthiolan, Vinylthiazole und hydrierte Vinylthiazole,
Vinyloxazole und hydrierte Vinyloxazole;
Vinyl- und Isoprenylether;
Maleinsäurederivate, wie beispielsweise Maleinsäureanhydrid,
Methylmaleinsäureanhydrid, Maleinimid, Methylmaleinimid;
Diene wie beispielsweise Divinylbenzol; und (Meth)acrylate.

Bevorzugte Monomere sind (Meth)acrylate. Der Ausdruck (Meth)acrylate umfaßt Methacrylate und Acrylate sowie Mischungen aus beiden. Diese Monomere sind weithin bekannt. Zu diesen gehören unter anderem (Meth)acrylate, die sich von gesättigten Alkoholen ableiten, wie Methyl(meth)acrylat, Ethyl(meth)acrylat, Propyl(meth)acrylat, Butyl(meth)acrylat, Pentyl(meth)acrylat, Hexyl(meth)acrylat, 2-Ethylhexyl(meth)acrylat, Heptyl(meth)acrylat, 2-tert.-Butylheptyl(meth)acrylat, Octyl(meth)acrylat, 3-iso-Propylheptyl(meth)acrylat, Nonyl(meth)acrylat, Decyl(meth)acrylat, Undecyl(meth)acrylat, 5-Methylundecyl(meth)acrylat, Dodecyl(meth)acrylat, 2-Methyldodecyl(meth)acrylat, Tridecyl(meth)acrylat, 5-Methyltridecyl(meth)acrylat, Tetradecyl(meth)acrylat, Pentadecyl(meth)acrylat, Hexadecyl(meth)acrylat, 2-Methylhexadecyl(meth)acrylat, Heptadecyl(meth)acrylat, 5-iso-Propylheptadecyl(meth)acrylat, 4-tert.-Butyloctadecyl(meth)acrylat, 5-Ethyloctadecyl(meth)acrylat, 3-iso-Propyloctadecyl(meth)acrylat, Octadecyl(meth)acrylat, Nonadecyl(meth)acrylat, Eicosyl(meth)acrylat, Cetyleicosyl(meth)acrylat, Stearyleicosyl(meth)acrylat, Docosyl(meth)acrylat und/oder Eicosyltetratriacontyl(meth)acrylat; (Meth)acrylate, die sich von ungesättigten Alkoholen ableiten, wie z. B. Oleyl(meth)acrylat, 2-Propinyl(meth)acrylat, Allyl(meth)acrylat, Vinyl(meth)acrylat usw.;

Amide und Nitrile der (Meth)acrylsäure, wie
N-(3-Dimethylaminopropyl)(meth)acrylamid,
N-(Diethylphosphono)(meth)acrylamid,
1-Methacryloylamido-2-methyl-2-propanol,
N-(3-Dibutylaminopropyl)(meth)acrylamid,
N-t-Butyl-N-(diethylphosphono)(meth)acrylamid,
N,N-bis(2-Diethylaminoethyl)(meth)acrylamid,
4-Methacryloylamido-4-methyl-2-pentanol,
Methacryloylamidoacetonitril, N-(Methoxymethyl)(meth)acrylamid,
N-(2-Hydroxyethyl)(meth)acrylamid,
N-(Dimethylaminoethyl)(meth)acrylamid,
N-Methyl-N-phenyl(meth)acrylamid,
N,N-Diethyl(meth)acrylamid, N-Acetyl(meth)acrylamid,
N-Methyl(meth)acrylamid, N,N-Dimethyl(meth)acrylamid,
N-Isopropyl(meth)acrylamid;
Aminoalkyl(meth)acrylate, wie
tris(2-(meth)acryloxyethyl)amin,
N-Methylformamidoethyl(meth)acrylat,
3-Diethylaminopropyl(meth)acrylat,
4-Dipropylaminobutyl(meth)acrylat,
2-Ureidoethyl(meth)acrylat;
andere stickstoffhaltige (meth)acrylate, wie
N-((Meth)acryloyloxyethyl)diisobutylketimin,
2-(Meth)acryloyloxyethylmethylcyanamid,
Cyanomethyl(meth)acrylat;
Aryl(meth)acrylate, wie Benzyl(meth)acrylat oder
Phenyl(meth)acrylat, wobei die Arylreste jeweils unsubstituiert oder bis zu
vierfach substituiert sein können;
carbonylhaltige Methacrylate, wie

2-Carboxyethyl(meth)acrylat,
N-(2-Methacryloyloxyethyl)-2-pyrrolidinon,
N-(3-Methacryloyloxypropyl)-2-pyrrolidinon,
Carboxymethyl(meth)acrylat, N-Methacryloylmorpholin,
Oxazolidinylethyl(meth)acrylat, N-(Methacryloyloxy)formamid,
Acetonyl(meth)acrylat, N-Methacryloyl-2-pyrrolidinon;
Cycloalkyl(meth)acrylate, wie 3-Vinylcyclohexyl(meth)acrylat,
Bornyl(meth)acrylat;
Hydroxylalkyl(meth)acrylate, wie
3-Hydroxypropyl(meth)acrylat,
3,4-Dihydroxybutyl(meth)acrylat,
2-Hydroxyethyl(meth)acrylat, 2-Hydroxypropyl(meth)acrylat;
Glycoldi(meth)acrylate, wie 1,4-Butandiol(meth)acrylat,
Methacrylate von Etheralkoholen, wie
Tetrahydrofurfuryl(meth)acrylat, Vinyloxyethoxyethyl(meth)acrylat,
Methoxyethoxyethyl(meth)acrylat, 1-Butoxypropyl(meth)acrylat,
1-Methyl-(2-vinyloxy)ethyl(meth)acrylat,
Cyclohexyloxymethyl(meth)acrylat,
Methoxymethoxyethyl(meth)acrylat,
Benzyloxymethyl(meth)acrylat,
Furfuryl(meth)acrylat,
2-Butoxyethyl(meth)acrylat,
2-Ethoxyethoxymethyl(meth)acrylat,
2-Ethoxyethyl(meth)acrylat,
Allyloxymethyl(meth)acrylat,
1-Ethoxybutyl(meth)acrylat,
Methoxymethyl(meth)acrylat,
1-Ethoxyethyl(meth)acrylat,
Ethoxymethyl(meth)acrylat;
Methacrylate von halogenierten Alkoholen, wie
2,3-Dibromopropyl(meth)acrylat,
4-Bromophenyl(meth)acrylat,

1,3-Dichloro-2-propyl(meth)acrylat,
2-Bromoethyl(meth)acrylat, 2-Iodoethyl(meth)acrylat,
Chloromethyl(meth)acrylat;
Oxiranyl(meth)acrylate, wie
10,11-Epoxyundecyl(meth)acrylat,
2,3-Epoxycyclohexyl(meth)acrylat,
2,3-Epoxybutyl(meth)acrylat, 3,4-Epoxybutyl(meth)acrylat,
Glycidyl(meth)acrylat;
Phosphor-, Bor- und/oder Silicium-haltige Methacrylate, wie
2-(Dibutylphosphono)ethyl(meth)acrylat,
2,3-Butylen(meth)acryloylethylborat,
2-(Dimethylphosphato)propyl(meth)acrylat,
Methyldiethoxy(meth)acryloylethoxysilan,
2-(Ethylenphosphito)propyl(meth)acrylat,
Dimethylphosphinomethyl(meth)acrylat,
Dimethylphosphonoethyl(meth)acrylat,
Diethyl(meth)acryloylphosphonat,
Diethylphosphatoethyl(meth)acrylat,
Dipropyl(meth)acryloylphosphat;
schwefelhaltige Methacrylate, wie
Ethylsulfinylethyl(meth)acrylat,
4-Thiocyanatobutyl(meth)acrylat,
Ethylsulfonylethyl(meth)acrylat,
Thiocyanatomethyl(meth)acrylat,
Methylsulfinylmethyl(meth)acrylat,
Bis((meth)acryloyloxyethyl)sulfid;
Tri(meth)acrylate, wie
Trimethyloxypropantri(meth)acrylat;
heterocyclische (Meth)acrylate, wie 2-(1-Imidazolyl)ethyl(meth)acrylat,
2-(4-Morpholinyl)ethyl(meth)acrylat und 1-(2-Methacryloyloxyethyl)-2-pyrrolidon.

Besonders bevorzugt sind (Meth)acrylate, die sich von gesättigten Alkoholen mit 1 bis 40 C-Atomen, vorzugsweise 6 bis 24 C-Atome ableiten, wobei der Alkoholrest linear oder verzweigt sein kann.

Die Esterverbindungen mit langkettigem Alkoholrest, lassen sich beispielsweise durch Umsetzen von (Meth)acrylaten, Fumaraten, Maleaten und/oder den entsprechenden Säuren mit langkettigen Fettalkoholen erhalten, wobei im allgemeinen eine Mischung von Estern, wie beispielsweise (Meth)acrylaten mit verschiedenen langkettigen Alkoholresten entsteht. Zu diesen Fettalkoholen gehören unter anderem Oxo Alcohol® 7911 und Oxo Alcohol® 7900, Oxo Alcohol® 1100 von Monsanto; Alphanol® 79 von ICI; Nafol® 1620, Alfol® 610 und Alfol® 810 von Condea; Epal® 610 und Epal® 810 von Ethyl Corporation; Linevol® 79, Linevol® 911 und Dobanol® 25L von Shell AG; Lial 125 von Augusta® Mailand; Dehydad® und Lorol® von Henkel KGaA sowie Linopol® 7-11 und Acropol® 91 Ugine Kuhlmann.

Die zuvor genannten ethylenisch ungesättigten Monomere können einzeln oder als Mischungen eingesetzt werden. In bevorzugten Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens sind mindestens 50 Gewichtsprozent der Monomere, vorzugsweise mindestens 60 Gewichtsprozent der Monomere, besonders bevorzugt mehr als 80 Gew.-% der Monomere, bezogen auf das Gesamtgewicht der ethylenisch ungesättigten Monomere, (Meth)acrylate. Es ist des weiteren möglich, die Monomerzusammensetzung während der Polymerisation zu variieren, um definierte Strukturen, wie beispielsweise Blockcopolymere, zu erhalten.


Darüber hinaus sind Monomerzusammensetzungen bevorzugt, die mindestens 60 Gewichtsprozent, besonders bevorzugt mehr als 80 Gew.-% (Meth)acrylate mit Alkyl- oder Heteroalkylketten enthalten, die

mindestens 6 Kohlenstoffatome aufweisen, bezogen auf das Gesamtgewicht der ethylenisch ungesättigten Monomere.

Neben den (Meth)acrylaten sind auch Maleate und Fumarate bevorzugt, die ebenfalls langkettige Alkoholreste aufweisen.

So umfaßt beispielsweise eine ganz besonders bevorzugte Monomerzusammensetzung folgende ethylenisch ungesättigte Monomere:


- a) 60 bis 100 Gew.-%, insbesondere 80 bis 100 Gew.-%, eines oder mehrerer (Meth)acrylate der Formel (I)



(I),

worin R Wasserstoff oder Methyl, R¹ einen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 6 bis 40 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise 6 bis 24 Kohlenstoffatomen, R² und R³ unabhängig Wasserstoff oder eine Gruppe der Formel -COOR' bedeuten, wobei R' Wasserstoff oder einen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 6 bis 40 Kohlenstoffatomen darstellt,


- b) 0 bis 40 Gew.-%, insbesondere 0,5 bis 20 Gew.-%, eines oder mehrerer (Meth)acrylate der Formel (II)



(II),

worin R Wasserstoff oder Methyl und R⁴ einen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen bedeuten,

- c) 0 bis 40 Gew.-%, insbesondere 0,5 bis 20 Gew.-%, eines oder mehrerer (Meth)acrylate der Formel (III)




(III),

worin R Wasserstoff oder Methyl und R⁵ einen mit einer OH-Gruppe substituierten Alkylrest mit 2 bis 20, insbesondere 2 bis 6 Kohlenstoffatomen oder einen alkoxylierten Rest der Formel (IV)



worin R⁶ und R⁷ unabhängig für Wasserstoff oder Methyl, R⁸ Wasserstoff oder einen Alkylrest mit 1 bis 40 Kohlenstoffatomen und n eine ganze Zahl von 1 bis 60 steht, bedeuten,

- d) 0 bis 40 Gew.-%, insbesondere 0,5 bis 20 Gew.-% eines oder mehrerer (Meth)acrylate der Formel (V)



(V),

worin R Wasserstoff oder Methyl, X Sauerstoff oder eine Aminogruppe der Formel -NH- oder -NR¹⁰-, worin R¹⁰ für einen Alkylrest mit 1 bis 40 Kohlenstoffatomen steht, und R⁹ einen mit mindestens einer -NR¹¹R¹²-Gruppe substituierten linearen oder verzweigten Alkylrest mit 2 bis 20, vorzugsweise 2 bis 6 Kohlenstoffatomen bedeuten, wobei R¹¹ und R¹² unabhängig von einander für Wasserstoff, einen Alkylrest mit 1 bis 20, vorzugsweise 1 bis 6 stehen oder worin R¹¹ und R¹² unter Einbeziehung des Stickstoffatoms und gegebenenfalls eines weiteren Stickstoff oder Sauerstoffatoms einen 5- oder 6-gliedrigen Ring bilden, der gegebenenfalls mit C₁-C₆-Alkyl substituiert sein kann, und

- e) 0 bis 40 Gew.-%, insbesondere 0,5 bis 20 Gew.-% eines oder mehrerer Comonomere, wobei sich die Angabe Gew.-% jeweils auf das Gesamtgewicht der ethylenisch ungesättigten Monomere bezieht.

Beispiele dieser Monomere wurden zuvor dargelegt.

Comonomere sind ethylenisch ungesättigte Monomere, die sich mit den (Meth)acrylaten der Formeln I, II, III und/oder V copolymerisieren lassen. Neben Styrol sind als Comonomere insbesondere Monomere bevorzugt, die dispergierende Wirkungen haben, wie beispielsweise die zuvor genannten heterocyclischen Vinylverbindungen.

Die zuvor genannten Monomere werden mittels Initiatoren, die eine übertragbare Atomgruppe aufweisen, polymerisiert. Im allgemeinen lassen sich diese Initiatoren durch die Formel $Y-(X)_m$ beschreiben, worin Y das Kernmolekül darstellt, von dem angenommen wird, daß es Radikale bildet, X ein übertragbares Atom oder eine übertragbare Atomgruppe repräsentiert und m eine ganze Zahl im Bereich von 1 bis 10 darstellt, abhängig von der Funktionalität der Gruppe Y. Falls $m > 1$ ist, können die verschiedenen übertragbaren Atomgruppen X eine unterschiedliche Bedeutung haben. Ist die Funktionalität des Initiators > 2 , so werden sternförmige Polymere erhalten. Bevorzugte übertragbare Atome bzw. Atomgruppen sind Halogene, wie beispielsweise Cl, Br und/oder J.

Wie zuvor erwähnt, wird von der Gruppe Y angenommen, daß sie Radikale bildet, die als Startmolekül dienen, wobei sich dieses Radikal an die ethylenisch ungesättigten Monomere anlagert. Daher weist die Gruppe Y vorzugsweise Substituenten auf, die Radikale stabilisieren können. Zu diesen Substituenten gehören unter anderem -CN, -COR und -CO₂R, wobei R jeweils ein Alkyl- oder Arylrest darstellt, Aryl- und/oder Heteroaryl-Gruppen.

Alkylreste sind gesättigte oder ungesättigte, verzweigte oder lineare Kohlenwasserstoffreste mit 1 bis 40 Kohlenstoffatomen, wie beispielsweise Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl, 2-Methylbutyl, Pentenyl, Cyclohexyl, Heptyl, 2-Methylheptenyl, 3-Methylheptyl, Octyl, Nonyl, 3-Ethylnonyl, Decyl, Undecyl, 4-Propenylundecyl, Dodecyl, Tridecyl, Tetradecyl, Pentadecyl, Hexadecyl, Heptadecyl, Octadecyl, Nonadecyl, Eicosyl, Cetylcicosyl, Docosyl und/oder Eicosyltetratriacontyl.







Arylreste sind cyclische, aromatische Reste, die 6 bis 14 Kohlenstoffatome im aromatischen Ring aufweisen. Diese Reste können substituiert sein. Substituenten sind beispielsweise lineare und verzweigte Alkylgruppen mit 1 bis 6 Kohlenstoffatome, wie beispielsweise Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl, 2-Methylbutyl oder Hexyl; Cycloalkylgruppen, wie beispielsweise Cyclopentyl und Cyclohexyl; aromatische Gruppen, wie Phenyl oder Naphthyl; Aminogruppen, Ethergruppen, Estergruppen sowie Halogenide.

Zu den aromatischen Resten gehören beispielsweise Phenyl, Xylyl, Toluyl, Naphthyl oder Biphenyl.

Der Ausdruck "Heteroaryl" kennzeichnet ein heteroaromatisches Ringsystem, worin mindestens eine CH-Gruppe durch N oder zwei benachbarte CH-Gruppen durch S, O oder NH ersetzt sind, wie ein Rest von Thiophen, Furan, Pyrrol, Thiazol, Oxazol, Pyridin, Pyrimidin und Benzo[a]furan, die ebenfalls die zuvor genannten Substituenten aufweisen können.

Ein erfindungsgemäß verwendbarer Initiator kann jede Verbindung sein, die ein oder mehrere Atome oder Atomgruppen aufweist, welche unter den Polymerisationsbedingungen radikalisch übertragbar ist.

Geeignete Initiatoren umfassen jene der Formeln:



$(R^{11}O)_n P(O)_m X_{3-n}$ und

$(R^{11})(R^{12}O)P(O)_m X$,

worin X ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Cl, Br, I, OR^{10} , [wobei R^{10} eine Alkylgruppe von 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, wobei jedes Wasserstoffatom unabhängig durch ein Halogenid, vorzugsweise Fluorid oder Chlorid ersetzt sein kann, Alkenyl von 2 bis 20 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise Vinyl, Alkynyl von 2 bis 10 Kohlenstoffatomen vorzugsweise Acetylenyl, Phenyl, welches mit 1 bis 5 Halogenatomen oder Alkylgruppen mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann, oder Aralkyl (arylsubstituiertes Alkyl in welchem die Arylgruppe Phenyl oder substituiertes Phenyl und die Alkylgruppe ein Alkyl mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen darstellt, wie beispielsweise Benzyl) bedeutet;] SR^{14} , SeR^{14} , $OC(=O)R^{14}$, $OP(=O)R^{14}$, $OP(=O)(OR^{14})_2$, $OP(=O)OR^{14}$, $O-N(R^{14})_2$, $S-C(=S)N(R^{14})_2$, CN, NC, SCN, CNS, OCN, CNO und N_3 darstellt, wobei R^{14} eine Arylgruppe oder eine lineare oder verzweigte Alkylgruppe mit 1 bis 20, vorzugsweise 1 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet, wobei zwei R^{14} -Gruppen, falls vorhanden, zusammen einen 5, 6 oder 7-gliedrigen heterocyclischen Ring bilden können; und R^{11} , R^{12} und R^{13} unabhängig ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, Halogene, Alkylgruppen mit 1 bis 20, vorzugsweise 1 bis 10 und besonders bevorzugt 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, Cycloalkylgruppen mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, $R^{8*}Si$, $C(=Y^*)R^{5*}$, $C(=Y^*)NR^{6*}R^{7*}$, wobei Y^* , R^{5*} , R^{6*} und R^{7*} wie zuvor definiert sind, COCl, OH, (vorzugsweise ist einer der Reste R^{11} , R^{12} und R^{13} OH), CN, Alkenyl- oder Alkynylgruppen mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise 2 bis 6 Kohlenstoffatomen und besonders bevorzugt Allyl oder Vinyl, Oxiranyl, Glycidyl, Alkylen- oder Alkenylengruppen mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen, welche mit Oxiranyl oder Glycidyl, Aryl, Heterocyclyl, Aralkyl, Aralkenyl (arylsubstituiertes Alkenyl, wobei Aryl wie zuvor definiert ist und Alkenyl

Vinyl ist, welches mit ein oder zwei C_1 bis C_6 Alkylgruppen und/oder Halogenatomen, vorzugsweise mit Chlor substituiert ist) substituiert sind, Alkylgruppen mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, in welchen ein bis alle der Wasserstoffatome, vorzugsweise eines, durch Halogen substituiert sind, (vorzugsweise Fluor oder Chlor, wenn ein oder mehr Wasserstoffatome ersetzt sind, und vorzugsweise Fluor, Chlor oder Brom, falls ein Wasserstoffatom ersetzt ist) Alkylgruppen mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, die mit 1 bis 3 Substituenten (vorzugsweise 1) ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C_1 - C_4 Alkoxy, Aryl, Heterocyclyl, $C(=Y^*)R^{5*}$ (wobei R^{5*} wie zuvor definiert ist), $C(=Y^*)NR^{6*}R^{7*}$ (wobei R^{6*} und R^{7*} wie zuvor definiert sind), Oxiranyl und Glycidyl substituiert sind; (vorzugsweise sind nicht mehr als 2 der Reste R^{11} , R^{12} und R^{13} Wasserstoff, besonders bevorzugt ist maximal einer der Reste R^{11} , R^{12} und R^{13} Wasserstoff); $m=0$ oder 1; und $m=0$, 1 oder 2 darstellt.

Zu den besonders bevorzugten Initiatoren gehören Benzylhalogenide, wie p-Chlormethylstyrol, α -Dichlorxylol, α,α -Dichlorxylol, α,α -Dibromxylol und Hexakis(α -brommethyl)benzol, Benzylchlorid, Benzylbromid, 1-Brom-1-phenylethan und 1-Chlor-1-phenylethan;

Carbonsäurederivate, die an der α -Position halogeniert sind, wie beispielsweise Propyl-2-brompropionat, Methyl-2-chlorpropionat, Ethyl-2-chlorpropionat, Methyl-2-brompropionat, Ethyl-2-bromisobutyrat; Tosylhalogenide, wie p-Toluolsulfonylchlorid; Alkylhalogenide, wie Tetrachlormethan, Tribrommethan, 1-Vinylethylchlorid, 1-Vinylethylbromid; und Halogenderivate von Phosphorsäureestern, wie Dimethylphosphorsäurechlorid.

Der Initiator wird im allgemeinen in einer Konzentration im Bereich von 10^{-4} mol/L bis 3 mol/L, vorzugsweise im Bereich von 10^{-3} mol/L bis 10^{-1} mol/L

und besonders bevorzugt im Bereich von $5 \cdot 10^{-2}$ mol/L bis $5 \cdot 10^{-1}$ mol/L eingesetzt, ohne daß hierdurch eine Beschränkung erfolgen soll. Aus dem Verhältnis Initiator zu Monomer ergibt sich das Molekulargewicht des Polymeren, falls das gesamte Monomer umgesetzt wird. Vorzugsweise liegt dieses Verhältnis im Bereich von 10^{-4} zu 1 bis 0,5 zu 1, besonders bevorzugt im Bereich von $1 \cdot 10^{-3}$ zu 1 bis $5 \cdot 10^{-2}$ zu 1.

Zur Durchführung der Polymerisation werden Katalysatoren eingesetzt, die mindestens ein Übergangsmetall umfassen. Hierbei kann jede Übergangsmetallverbindung eingesetzt werden, die mit dem Initiator, bzw. der Polymerkette, die eine übertragbare Atomgruppe aufweist, einen Redox-Zyklus bilden kann. Bei diesen Zyklen bilden die übertragbare Atomgruppe und der Katalysator reversibel eine Verbindung, wobei die Oxidationsstufe des Übergangsmetalls erhöht bzw. erniedrigt wird. Man geht davon aus, daß hierbei Radikale freigesetzt bzw. eingefangen werden, so daß die Radikalkonzentration sehr gering bleibt. Es ist allerdings auch möglich, daß durch die Addition der Übergangsmetallverbindung an die übertragbare Atomgruppe die Insertion von ethylenisch ungesättigten Monomeren in die Bindung Y-X bzw. $Y(M)_z-X$ ermöglicht bzw. erleichtert wird, wobei Y und X die zuvor genannten Bedeutung haben und M die Monomeren bezeichnet, während z den Polymerisationsgrad darstellt.

Bevorzugte Übergangsmetalle sind hierbei Cu, Fe, Co, Cr, Ni, Sm, Mn, Mo, Ag, Zn, Pd, Pt, Re, Rh, Ir, In, Yd, und/oder Ru, die in geeigneten Oxidationsstufen eingesetzt werden. Diese Metalle können einzeln sowie als Mischung eingesetzt werden. Es wird angenommen, daß diese Metalle die Redox-Zyklen der Polymerisation katalysieren, wobei beispielsweise das Redoxpaar Cu^+/Cu^{2+} oder Fe^{2+}/Fe^{3+} wirksam ist. Dementsprechend

werden die Metallverbindungen als Halogenide, wie beispielsweise Chlorid oder Bromid, als Alkoxid, Hydroxid, Oxid, Sulfat, Phosphat, oder Hexafluorophosphat, Trifluor(meth)ansulfat der Reaktionsmischung zugefügt. Zu den bevorzugten metallischen Verbindungen gehören Cu_2O , CuBr , CuCl , CuI , CuN_3 , CuSCN , CuCN , CuNO_2 , CuNO_3 , CuBF_4 , $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})$, $\text{Cu}(\text{CF}_3\text{COO})$, FeBr_2 , RuBr_2 , CrCl_2 und NiBr_2 .

Es können aber auch Verbindungen in höheren Oxidationsstufen, wie beispielsweise CuO , CuBr_2 , CuCl_2 , CrCl_3 und Fe_2O_3 , FeBr_3 , eingesetzt werden. In diesen Fällen kann die Reaktion mit Hilfe klassischer Radikalbildner, wie beispielsweise AIBN initiiert werden. Hierbei werden die Übergangsmetallverbindungen zunächst reduziert, da sie mit den aus den klassischen Radikalbildnern erzeugten Radikalen umgesetzt werden. Es handelt sich hierbei um die Reverse-ATRP, wie diese von Wang und Matyjaszewski in *Macromolecules* (1995), Bd. 28, S. 7572-7573 beschrieben wurde.

Die Menge an in der Polymerisationszusammensetzung vorhandenem wirksamen Katalysator kann über einen großen Bereich variieren. Besonders günstig verläuft die Polymerisation im Rahmen der Erfindung dann, wenn die Menge an wirksamem eingesetztem Übergangsmetallkatalysator > 200 ppm ist, bezogen auf das gesamte Gewicht der Polymerisationszusammensetzung, vermindert um den gegebenenfalls in der Polymerzusammensetzung vorhandenen Anteil einer Quelle, die den wirksamen Anteil des Katalysators erst freisetzt. Wird beispielsweise in Gegenwart von Kupfer der Oxidationsstufe 0 als Quelle für den wirksamen Anteil des Katalysators polymerisiert, ist diejenige Menge an Kupfer von Bedeutung (wirksam), die während der Polymerisation in der Polymerisationszusammensetzung als oxidiertes

Kupfer der Oxidationsstufen (I) und (II), vorzugsweise der Oxidationsstufe (I), vorliegt. Die Menge an Kupfer der Oxidationsstufe (II) wird aufgrund der angewandten Bestimmungsmethoden zusammen mit Kupfer der Oxidationsstufe (I) bilanziert.

Für die Bestimmung der gemäß vorliegender Erfindung relevanten Menge (Konzentration) an Übergangsmetall kann man in Abhängigkeit von der Natur der Quelle aus welcher das Übergangsmetall stammt beispielsweise folgende Wege einschlagen.

Geht man vom Metall, z. B. Kupfer, als Quelle aus, so kann man die metallische Quelle nach Beendigung der Polymerisation aus der Zusammensetzung entfernen, z. B. aus dem Ansatz herausnehmen oder durch Filtration abtrennen. In der verbliebenen Polymerzusammensetzung kann gegebenenfalls nach Durchführung an sich bekannter Aufschlußverfahren die Menge des Metalls z. B. durch Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) oder Atomemissionsspektroskopie (AES) bestimmt werden. Ermittelt wird demnach die Menge und daraus die Konzentration an Metall derjenigen Oxidationsstufe, die im Verlauf der Polymerisation aus der metallischen Quelle freigesetzt wurde (oxidiert wurde).

Geht man von einer Übergangsmetallverbindung (z.B. Kupfersalz oder Eisensalz) als Quelle aus, so genügt es die Einwaage zu bestimmen und daraus die im System vorhandene maximale Menge des Übergangsmetalls der relevanten Oxidationsstufen abzuleiten.

Wie erwähnt können die Übergangsmetalle als Metall in der Oxidationsstufe null, insbesondere in Mischung mit den zuvor genannten

Verbindungen zur Katalyse verwendet werden, wie dies beispielsweise auch bereits in WO 98/40415 dargestellt ist. In diesen Fällen läßt sich die Reaktionsgeschwindigkeit der Umsetzung erhöhen. Man nimmt an, daß hierdurch die Konzentration an katalytisch wirksamer Übergangsmetallverbindung erhöht wird, indem Übergangsmetalle in einer hohen Oxidationsstufe mit metallischem Übergangsmetall komproportionieren.

Das molare Verhältnis Übergangsmetall zu Initiator liegt im allgemeinen im Bereich von 0,0001:1 bis 10:1, vorzugsweise im Bereich von 0,001:1 bis 5:1 und besonders bevorzugt im Bereich von 0,01:1 bis 2:1, ohne daß hierdurch eine Beschränkung erfolgen soll.

Die Polymerisation findet in Gegenwart von Liganden statt, die mit dem oder den metallischen Katalysatoren eine Koordinationsverbindung bilden können. Diese Liganden dienen unter anderem zur Erhöhung der Löslichkeit der Übergangsmetallverbindung. Eine weitere wichtige Funktion der Liganden besteht darin, daß die Bildung von stabilen Organometallverbindungen vermieden wird. Dies ist besonders wichtig, da diese stabilen Verbindungen bei den gewählten Reaktionsbedingungen nicht polymerisieren würden. Des weiteren wird angenommen, daß die Liganden die Abstraktion der übertragbaren Atomgruppe erleichtern.

Diese Liganden sind an sich bekannt und beispielsweise in WO 97/18247, WO 98/40415 beschrieben. Diese Verbindungen weisen im allgemeinen ein oder mehrere Stickstoff-, Sauerstoff-, Phosphor- und/oder Schwefelatome auf, über die das Metallatom gebunden werden kann. Viele dieser Liganden lassen sich im allgemeinen durch die Formel $R^{16}\text{-Z-}(R^{18}\text{-Z})_m\text{-R}^{17}$ darstellen, worin R^{16} und R^{17} unabhängig H, C_1 bis C_{20} Alkyl, Aryl, Heterocyclyl bedeuten, die ggf. substituiert sein können. Zu diesen

Substituenten zählen u. a. Alkoxyreste und die Alkylaminoreste. R^{16} und R^{17} können ggf. einen gesättigten, ungesättigten oder heterocyclischen Ring bilden. Z bedeutet O, S, NH, NR^{19} oder PR^{19} , wobei R^{19} die gleiche Bedeutung wie R^{16} hat. R^{18} bedeutet unabhängig eine divalente Gruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, vorzugsweise 2 bis 4 C-Atomen, die linear, verzweigt oder cyclisch sein kann, wie beispielsweise eine Methylen-, Ethylen-, Propylen- oder Butylengruppe. Die Bedeutung von Alkyl und Aryl wurde zuvor dargelegt. Heterocyclylreste sind cyclische Reste mit 4 bis 12 Kohlenstoffatome, bei denen ein oder mehrere der CH_2 -Gruppen des Ringes durch Heteroatomgruppen, wie O, S, NH, und/oder NR, ersetzt sind, wobei der Rest R die gleiche Bedeutung hat wie R^{16} .

Eine weitere Gruppe von geeigneten Liganden läßt sich durch die Formel



darstellen, worin R^1 , R^2 , R^3 und R^4 unabhängig H, C_1 bis C_{20} Alkyl-, Aryl-, Heterocyclyl- und/oder Heteroarylrest bedeuten, wobei die Reste R^1 und R^2 bzw. R^3 und R^4 zusammen einen gesättigten oder ungesättigten Ring bilden können.

Bevorzugte Liganden sind hierbei Chelatliganden, die N-Atome enthalten.

Zu den bevorzugten Liganden gehören unter anderem Triphenylphosphan, 2,2-Bipyridin, Alkyl-2,2-bipyridin, wie 4,4-Di-(5-nonyl)-2,2-bipyridin, 4,4-Di-(5-heptyl)-2,2 Bipyridin, Tris(2-aminoethyl)amin (TREN), N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin, 1,1,4,7,10,10-

Hexamethyltriethylenetetramin und/oder Tetramethylethyldiamin. Weitere bevorzugte Liganden sind beispielsweise in WO 97/47661 beschrieben. Die Liganden können einzeln oder als Mischung eingesetzt werden.

Diese Liganden können in situ mit den Metallverbindungen Koordinationsverbindungen bilden oder sie können zunächst als Koordinationsverbindungen hergestellt werden und anschließend in die Reaktionsmischung gegeben werden.

Das Verhältnis Ligand zu Übergangsmetall ist abhängig von der Zähigkeit des Liganden und der Koordinationszahl des Übergangsmetalls. Im allgemeinen liegt das molare Verhältnis im Bereich 100:1 bis 0,1:1, vorzugsweise 6:1 bis 0,1:1 und besonders bevorzugt 3:1 bis 0,5:1, ohne daß hierdurch eine Beschränkung erfolgen soll.

Je nach erwünschter Polymerlösung werden die Monomere, die Übergangsmetallkatalysatoren, die Liganden und die Initiatoren ausgewählt. Es wird angenommen, daß eine hohe Geschwindigkeitskonstante der Reaktion zwischen dem Übergangsmetall-Ligand-Komplex und der übertragbaren Atomgruppe wesentlich für eine enge Molekulargewichtsverteilung ist. Ist die Geschwindigkeitskonstante dieser Reaktion zu gering, so wird die Konzentration an Radikalen zu hoch, so daß die typischen Abbruchreaktionen auftreten, die für eine breite Molekulargewichtsverteilung verantwortlich sind. Die Austauschrate ist beispielsweise abhängig von der übertragbaren Atomgruppe, dem Übergangsmetall, der Liganden und dem Anion der Übergangsmetallverbindung. Wertvolle Hinweise zur Auswahl dieser Komponenten findet der Fachmann beispielsweise in WO 98/40415.

Die Polymerisation als Teilschritt des vorliegenden Herstellverfahrens kann mit oder ohne Lösungsmittel durchgeführt werden. Kennzeichnend für das Verfahren ist, daß der Katalysator durch Filtrieren aus einer flüssigen Zusammensetzung abgetrennt wird, die ein Lösungsmittel mit einer Dielektrizitätskonstanten ≤ 4 , vorzugsweise ≤ 3 und ganz besonders bevorzugt $\leq 2,5$ aufweist. Dieser Wert wird bei 20°C bestimmt, wobei der Fachmann bezüglich der Messung wertvolle Hinweise in Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 1966, Band II/2, Seiten 455 bis 479 findet.

Dementsprechend kann ein entsprechendes Lösungsmittel vor dem Filtrieren aber nach der Polymerisation zugeben werden, oder aber die Polymerisation findet in Gegenwart von einem Lösungsmittel statt, dessen Dielektrizitätskonstante ≤ 4 ist. Der Begriff des Lösungsmittels ist hierbei weit zu verstehen. Nicht umgesetzte Monomere, die nach der Polymerisation in der Zusammensetzung verblieben sind, können beispielsweise auch als Lösungsmittel dienen.

Vorzugsweise wird die Polymerisation in einem unpolaren Lösungsmittel durchgeführt. Hierzu gehören Kohlenwasserstofflösungsmittel, wie beispielsweise aromatische Lösungsmittel, wie Toluol, Benzol und Xylol, gesättigte Kohlenwasserstoffe, wie beispielsweise Cyclohexan, Heptan, Octan, Nonan, Decan, Dodecan, die auch verzweigt vorliegen können. Diese Lösungsmittel können einzeln sowie als Mischung verwendet werden. Besonders bevorzugte Lösungsmittel sind Mineralöle und synthetische Öle sowie Mischungen hiervon. Von diesen sind Mineralöle ganz besonders bevorzugt.

Mineralöle sind an sich bekannt und kommerziell erhältlich. Sie werden im allgemeinen aus Erdöl oder Rohöl durch Destillation und/oder Raffination und gegebenenfalls weitere Reinigungs- und Veredelungsverfahren gewonnen, wobei unter den Begriff Mineralöl insbesondere die höhersiedenden Anteile des Roh- oder Erdöls fallen. Im allgemeinen liegt der Siedepunkt von Mineralöl höher als 200 °C, vorzugsweise höher als 300 °C, bei 5000 Pa. Die Herstellung durch Schwelen von Schieferöl, Verkoken von Steinkohle, Destillation unter Luftabschluß von Braunkohle sowie Hydrieren von Stein- oder Braunkohle ist ebenfalls möglich. Zu einem geringen Anteil werden Mineralöle auch aus Rohstoffen pflanzlichen (z. B. aus Jojoba, Raps) od. tierischen (z. B. Klauenöl) Ursprungs hergestellt. Dementsprechend weisen Mineralöle, je nach Herkunft unterschiedliche Anteile an aromatischen, cyclischen, verzweigten und linearen Kohlenwasserstoffen auf.

Im allgemeinen unterscheidet man paraffinbasierte, naphthenische und aromatische Anteile in Rohölen bzw. Mineralölen, wobei die Begriffe paraffinbasierter Anteil für längerkettig bzw. stark verzweigte iso-Alkane und naphthenischer Anteil für Cycloalkane stehen. Darüber hinaus weisen Mineralöle, je nach Herkunft und Veredelung unterschiedliche Anteile an n-Alkanen, iso-Alkanen mit einem geringen Verzweigungsgrad, sogenannte monomethylverzweigten Paraffine, und Verbindungen mit Heteroatomen, insbesondere O, N und/oder S auf, denen polare Eigenschaften zugesprochen werden. Der Anteil der n-Alkane beträgt in bevorzugten Mineralölen weniger als 3 Gew.-%, der Anteil der O, N und/oder S-haltigen Verbindungen weniger als 6 Gew.-%. Der Anteil der Aromaten und der monomethylverzweigten Paraffine liegt im allgemeinen jeweils im Bereich von 0 bis 30 Gew.-%. Gemäß einem interessanten Aspekt umfaßt Mineralöl hauptsächlich naphthenische und paraffinbasierte

Alkane, die im allgemeinen mehr als 13, bevorzugt mehr als 18 und ganz besonders bevorzugt mehr als 20 Kohlenstoffatome aufweisen. Der Anteil dieser Verbindungen ist im allgemeinen ≥ 60 Gew.-%, vorzugsweise ≥ 80 Gew.-%, ohne daß hierdurch eine Beschränkung erfolgen soll.

Eine Analyse von besonders bevorzugten Mineralölen, die mittels herkömmlicher Verfahren, wie Harnstofftrennung und Flüssigkeitschromatographie an Kieselgel, erfolgte, zeigt beispielsweise folgende Bestandteile, wobei sich die Prozentangaben auf das Gesamtgewicht des jeweils eingesetzten Mineralöls beziehen:

n-Alkane mit ca. 18 bis 31 C-Atome:

0,7 - 1,0 %,

gering verzweigte Alkane mit 18 bis 31 C-Atome:

1,0 - 8,0 %,

Aromaten mit 14 bis 32 C-Atomen:

0,4 - 10,7 %,

Iso- und Cyclo-Alkane mit 20 bis 32 C-Atomen:

60,7 - 82,4 %,

polare Verbindungen:

0,1 - 0,8 %,

Verlust:

6,9 - 19,4 %.

Wertvolle Hinweise hinsichtlich der Analyse von Mineralölen sowie eine Aufzählung von Mineralölen, die eine abweichende Zusammensetzung aufweisen, findet sich beispielsweise in Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5th Edition on CD-ROM, 1997, Stichwort "lubricants and related products".

Synthetische Öle sind unter anderem organische Ester, organische Ether, wie Siliconöle, und synthetische Kohlenwasserstoffe, insbesondere Polyolefine. Sie sind meist etwas teurer als die mineralischen Öle, haben aber Vorteile hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit. Zur Verdeutlichung soll noch auf die 5 API-Klassen der Grundöltypen (API: American Petroleum Institute) hingewiesen werden, wobei diese Grundöle besonders bevorzugt als Lösungsmittel eingesetzt werden können.

Diese Lösungsmittel werden vor oder während der Filtration, vorzugsweise in einer Menge von 1 bis 99 Gew.-%, besonders bevorzugt von 5 bis 95 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 10 bis 60 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung, eingesetzt. Die Zusammensetzung kann während des Filtrierens auch Lösungsmittel mit einer größeren Dielektrizitätskonstanten aufweisen, wobei deren Menge jedoch dadurch begrenzt wird, daß diese Lösungsmittel keine unverträglich nachteilige Wirkung auf die Abtrennung des Katalysators ausüben dürfen. Das Verhältnis polares Lösungsmittel (Dielektrizitätskonstante > 4) zu apolarem Lösungsmittel (Dielektrizitätskonstante ≤ 4) ist im allgemeinen kleiner als 1:1, vorzugsweise 1:2 und besonders bevorzugt 1:3, ohne daß hierdurch eine Beschränkung erfolgen soll. Hierbei ist jedoch die Differenz der Dielektrizitätskonstanten zu berücksichtigen.

Die Polymerisation kann bei Normaldruck, Unter- od. Überdruck durchgeführt werden. Auch die Polymerisationstemperatur ist unkritisch. Im allgemeinen liegt sie jedoch im Bereich von -20° - 200°C , vorzugsweise 0° - 130°C und besonders bevorzugt 60° - 120°C , ohne daß hierdurch eine Beschränkung erfolgen soll.

Mit Hilfe des vorliegenden Verfahrens können Polymere mit einer vorgegebenen Architektur auf einfache Weise erhalten werden. Diese Möglichkeiten ergeben sich aus dem "lebenden" Charakter des Polymerisationsverfahrens. Zu diesen Strukturen gehören unter anderem Blockcopolymere, Gradientencopolymere, Sternpolymere, hochverzweigte Polymere, Polymere mit reaktiven Endgruppen und Pfropfcopolymere. Die so hergestellten Polymere weisen im allgemeinen ein Molekulargewicht im Bereich von 1 000 bis 1 000 000 g/mol, vorzugsweise im Bereich von $10 \cdot 10^3$ bis $500 \cdot 10^3$ g/mol und besonders bevorzugt im Bereich von $20 \cdot 10^3$ bis $300 \cdot 10^3$ g/mol auf, ohne daß hierdurch eine Beschränkung erfolgen soll. Diese Werte beziehen sich auf das Gewichtsmittel des Molekulargewichts der polydispersen Polymere in der Zusammensetzung.

Der besondere Vorteil von ATRP im Vergleich zur herkömmlichen radikalischen Polymerisationsverfahren besteht darin, daß Polymere mit enger Molekulargewichtsverteilung hergestellt werden können. Ohne daß hierdurch eine Beschränkung erfolgen soll, weisen Polymere, die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erhalten wurden, eine Polydispersität, die durch M_w/M_n gegeben ist, im Bereich von 1 bis 12, vorzugsweise 1 bis 4,5, besonders bevorzugt 1 bis 3 und ganz besonders bevorzugt 1,05 bis 2 auf.

Nach der Polymerisation wird die Oxidationsstufe des Übergangsmetalls erhöht. Durch die Oxidation des Übergangsmetalls nimmt die Löslichkeit des Katalysators, je nach Wahl des oder der Liganden ab, so daß das Übergangsmetall durch Filtration abgetrennt werden kann, falls ein Lösungsmittel vorhanden ist, dessen Dielektrizitätskonstante ≤ 4 ist.

Die Oxidation des Übergangsmetalls kann mit bekannten Oxidationsmitteln wie beispielsweise Sauerstoff, H_2O_2 oder Ozon durchgeführt werden. Vorzugsweise wird der Katalysator mit Luftsauerstoff oxidiert. Es ist keine vollständige Oxidation des Übergangsmetalls oder der Übergangsmetallverbindung notwendig. In vielen Fällen genügt ein Kontakt der Zusammensetzung mit Luftsauerstoff von wenigen Minuten, um eine ausreichende Ausfällung der Übergangsmetallverbindung zu gewährleisten.

Das Filtrieren ist an sich bekannt und beispielsweise in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Fifth Edition, Stichwort "Filtration", beschrieben. Hierunter wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung das Abscheiden von Feststoffteilchen aus einer Flüssigkeit mit Hilfe einer porösen Schicht (Filtermittel), die für die Flüssigkeit durchlässig ist, während die Feststoffe zurückgehalten werden, verstanden. Es wird angenommen, daß die Trennung aufgrund der Größenunterschiede erfolgt.

Die Filtermittel bestehen unter anderem aus losen oder verfestigten Feststoffschichten, wie beispielsweise Schüttungen aus Sand, Koks, Kieselgur, Kunststoffen; Filtersteine aus Quarz, Schamotte, Kohle, Kunststoffen; Filtermembranen aus Cellulose-Derivaten, Kunststoffen, Gewebe oder Vliese aus Metall-, Natur-, Kunst- und Glasfasern; Sinterstoffe aus Metall-, Porzellan Glas- u. a. Pulvern.

Zur Verbesserung der Filtrationsergebnisse kann man mit an sich bekannten Filterhilfsmitteln, wie beispielsweise Flockungsmitteln arbeiten, die die Filtrierbarkeit der Teilchen über ihr Zeta-Potential beeinflussen.

Zu den bekannten Filtrationsverfahren gehören unter anderem das Sieben, insbesondere mit Membranen und Mikrofiltern, die Kuchenfiltration, bei der ein Filterkuchen aufgebaut wird, und die Tiefenfiltration, bei der der Feststoff im Filter abgelagert wird. Hierbei kann die Filtration chargenweise oder kontinuierlich erfolgen, wobei eine kontinuierliche Filtration im allgemeinen eine Reinigung des Filters während des Filtrierens erforderlich macht, wie dies beispielsweise bei einer Cross-Flow-Filtration erfolgt.

Die Art des Filterelements ist unkritisch. Der Fachmann wird aufgrund seines Wissens ein entsprechendes auswählen. Zu den bekannten Filterelementen gehören Beutelfilter, Bandfilter, Kerzenfilter, Scheibenfilter, Plattenfilter, Trommelfilter, Blattfilter und Röhrenfilter.

Ein wesentliches Element der Filtration ist ein Druckunterschied, der die Flüssigkeit durch das Filtermedium leitet. Dieser Druckunterschied kann auf jede in der Technik bekannte Weise erzeugt werden. Hierzu gehören Pumpen, die sowohl einen Überdruck als auch ein Unterdruck aufbauen können. Darüber hinaus kann die Flüssigkeit auch direkt durch den Filter gepreßt werden. Je nach Viskosität kann auch eine Höhendifferenz für ein Fließen der Zusammensetzung durch den Filter genügen.

Vorrichtungen zur Durchführung der Filtration sind weithin bekannt und kommerziell erhältlich.

Vorzugsweise wird die Zusammensetzung bei einer Druckdifferenz im Bereich von 0,1 bis 50 bar, vorzugsweise 1 bis 10 bar und besonders bevorzugt 1,5 bis 2,5 bar mit einem Filter einer Siebgröße im Bereich von 0,01 μm bis 1 mm, vorzugsweise 1 μm bis 100 μm und besonders

bevorzugt 5 µm bis 100 µm gereinigt. Diese Angaben dienen als Anhaltspunkte, da die Reinigung auch von der Viskosität des Lösungsmittels und der Korngröße des Niederschlags abhängig ist.

Die Filtration findet in einem ähnlichen Temperaturbereich wie die Polymerisation statt, wobei der obere Bereich von der Stabilität des Polymeren abhängig ist. Die untere Grenze ergibt sich aus der Viskosität der Lösung.

Die so hergestellte bei Raumtemperatur oder höheren Temperaturen flüssige Polymerzusammensetzung kann ohne weitere Reinigung beispielsweise als Additiv in Schmierölen verwendet werden. Darüber hinaus kann aus der Zusammensetzung das Polymer isoliert werden. Hierzu kann oder können das Lösungsmittel bzw. verbliebene Monomere durch Destillation abgetrennt werden. Des weiteren können die Polymere durch Fällung aus der Zusammensetzung abgeschieden werden.

Nachfolgend wird die Erfindung durch Beispiele und Vergleichsbeispiele eingehender erläutert, ohne daß die Erfindung auf diese Beispiele beschränkt werden soll.

Beispiele 1 bis 4 und Vergleichsbeispiel 1

Gemäß der nachfolgenden allgemeinen Versuchsvorschrift wurden alle Polymerisationen durchgeführt.

Die ATRP-Polymerisationsversuche wurden in einem Vierhalsrundkolben durchgeführt, der mit Säbelrührer, Heizpilz, Stickstoffüberleitung und

Intensivkühler ausgestattet war. Dabei wurde das Monomergemisch und das jeweilige Lösungsmittel in den in Tabelle 1 angegebenen Mengen im Reaktionskolben vorgelegt und durch Trockeneiszugabe und Überleiten von Stickstoff inertisiert. Anschließend wurde die entsprechende Menge an Katalysator, CuBr oder CuCl, und Ligand (Pentamethyldiethylentriamin (PMDETA)) zugegeben.

Nach Aufheizen auf die 90°C wurde die entsprechende Menge Initiator (Ethyl-2-bromisobutyrate (EBiB) oder para-Toluolsulfonylchlorid (pTSCI)) zugegeben. Die Temperatur im Reaktionskolben wurde auf 100°C erhöht. Nach der einer Reaktionszeit von ca. 20 Stunden wurde die Mischung auf Raumtemperatur abgekühlt. Anschließend wurde das Reaktionsgemisch filtriert, um den Übergangsmetallkatalysator abzutrennen. Hierbei wurde eine Filterpresse der Fa. Seitz mit beheizbarer Metallummantelung (Typ EF 14/2, Baujahr 1990) und Tiefenfilter der Fa. Seitz, deren Typ in Tabelle 2 jeweils angegeben ist, eingesetzt. Das Filtrieren erfolgte bei 100°C und einem Überdruck von 2 bar. Das so erhaltene Filtrat wurde mittels GPC und AAS analysiert, um das erhaltene Polymer und den Gehalt an Übergangsmetall zu charakterisieren.

Die Mengen der jeweils eingesetzten Komponenten sind in Tabelle 1 dargelegt. In Tabelle 1 bezeichnet SM 920 ein von der Fa. Shell AG erhältliches Mineralöl, G 07 ist ein naphthenbasisches Mineralöl, welches ebenfalls von Shell AG zu beziehen ist. PAO 2 bezeichnet ein synthetisches Öl auf Basis von Polyalphaolefinen der Fa. Chevron. Die Mischungen der erfindungsgemäßen Lösungsmittel (SM 920 sowie G 07/PAO 2) haben eine Dielektrizitätskonstante von 2,1 bzw. 2,2. MMA bezeichnet Methylmethacrylat. DPMA wurde durch die Reaktion von ®Dobanol 25L (von Shell AG) mit Methylmethacrylat erhalten. SMA wurde

durch die Reaktion von ®Dehydad (von Henkel KGaA) mit Methylmethacrylat erhalten. Bei diesen Reaktionen wurde freigesetztes Methanol abgetrennt. DMAPMA bezeichnet N,N-Dimethylaminopropylmethacrylat. Die Monomermischung hatte eine Dielektrizitätskonstante von 3,0. Das im Vergleichsbeispiel eingesetzte Butylacetat weist eine Dielektrizitätskonstante von 4,5 auf.

In Tabelle 2 sind die erhaltenen Ergebnisse, wie Zahlenmittel des Molekulargewichts M_n und Polydispersität PDI (M_w/M_n) der erhaltenen Polymere sowie der Cu-Gehalt des Filtrats zusammengefaßt.

Tabelle 1

	Katalysator [g]	Ligand [g]	Monomer- mischung [g]	Initiator [g]	Lösungs- mittel [g]
Bsp. 1	0,87 CuBr	0,78 PMDET A	360:40 DPMA:MMA	0,72 EBiB	400 SM920
Bsp. 2	0,09 CuBr	0,11 PMDET A	115:32,5:22 DPMA:SMA:MM A	0,09 EBiB	235 SM920
Bsp. 3	0,19 CuCl	0,32 PMDET A	190:22:7,7 DPMA:MMA:DM APMA	0,28 pTSCI	90:90 G07:PAO 2
Bsp. 4	0,95 CuCl	1,61 PMDET A	540:60 DPMA:MMA	2,95 pTSCI	222 SM920
Vergl. 1	0,43 CuCl	0,72 PMDET A	225:25 DPMA:MMA	0,80 pTSCI	107 Butyl-acetat


Tabelle 2

Polymer- lösung gemäß	Mn [g/mol]	PDI	Filter Typ	Cu-Gehalt [ppm]
Beispiel 1	86 000	1,22	K 250	1
Beispiel 1	86 000	1,22	K 800	2
Beispiel 2	280 000	2,10	K 300	2
Beispiel 3	150 000	1,27	K 800	1
Beispiel 4	40 000	1,20	T 1000	2
Beispiel 4	40 000	1,20	K 800	2
Vergl. 1	60 000	1,20	K 800	50

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer flüssigen Polymerzusammensetzung, bei dem man ethylenisch ungesättigte Monomere mittels Initiatoren, die eine übertragbare Atomgruppe aufweisen, und ein oder mehreren Katalysatoren, die mindestens ein Übergangsmetall umfassen, in Gegenwart von Liganden, die mit dem oder den metallischen Katalysatoren eine Koordinationsverbindung bilden können, polymerisiert, dadurch gekennzeichnet, daß man das Übergangsmetall des Katalysators nach der Polymerisation oxidiert und anschließend den Katalysator durch Filtrieren abtrennt, wobei die Zusammensetzung ein Lösungsmittel mit einer Dielektrizitätskonstanten ≤ 4 aufweist.
2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die Filtration in Gegenwart eines Lösungsmittels durchführt, dessen Dielektrizitätskonstante ≤ 3 ist.
3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß man das Lösungsmittel in einer Menge im Bereich von 1 bis 99 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der flüssigen Zusammensetzung, einsetzt.
4. Verfahren gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß man das Lösungsmittel in einer Menge im Bereich von 5 bis 95 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der flüssigen Zusammensetzung, einsetzt.


5. Verfahren gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß man das Lösungsmittel in einer Menge im Bereich von 10 bis 60 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der flüssigen Zusammensetzung, einsetzt.
6. Verfahren gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß man als Lösungsmittel ein Mineralöl und/oder ein synthetisches Öl einsetzt.
7. Verfahren gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß man den Katalysator mit Luftsauerstoff oxidiert.
8. Verfahren gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die eingesetzten Monomere zu mindestens 60 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der ethylenisch ungesättigten Monomere, (Meth)acrylate, Fumarate und/oder Maleate sind.
9. Verfahren gemäß Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Monomierzusammensetzung polymerisiert aufweisend
 - a) 60 bis 100 Gew.-% eines oder mehrerer (Meth)acrylate der Formel (I)



(I),

worin R Wasserstoff oder Methyl, R¹ einen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 6 bis 40 Kohlenstoffatomen, R² und R³ unabhängig Wasserstoff oder eine Gruppe der Formel -COOR' bedeuten, wobei R' Wasserstoff oder einen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 6 bis 40 Kohlenstoffatomen darstellt,


b) 0 bis 40 Gew.-% eines oder mehrerer (Meth)acrylate der Formel (II)



(II),


worin R Wasserstoff oder Methyl und R⁴ einen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen bedeuten,

c) 0 bis 40 Gew.-% eines oder mehrerer (Meth)acrylate der Formel (III)



(III),


worin R Wasserstoff oder Methyl und R⁵ einen mit einer OH-Gruppe substituierten Alkylrest mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen oder einen alkoxylierten Rest der Formel (IV)



(IV),

worin R^6 und R^7 unabhängig für Wasserstoff oder Methyl, R^8 Wasserstoff oder einen Alkylrest mit 1 bis 40 Kohlenstoffatomen und n eine ganze Zahl von 1 bis 60 steht, bedeuten,

d) 0 bis 40 Gew.-% eines oder mehrerer (Meth)acrylate der Formel (V)



(V),

worin R Wasserstoff oder Methyl, X Sauerstoff oder eine Aminogruppe der Formel $-\text{NH}-$ oder $-\text{NR}^{10}-$, worin R^{10} für einen Alkylrest mit 1 bis 40 Kohlenstoffatomen steht, und R^9 einen mit mindestens einer $-\text{NR}^{11}\text{R}^{12}-$ Gruppe substituierten linearen oder verzweigten Alkylrest mit 2 bis 20, vorzugsweise 2 bis 6 Kohlenstoffatomen bedeuten, wobei R^{11} und R^{12} unabhängig voneinander für Wasserstoff, einen Alkylrest mit 1 bis 20, vorzugsweise 1 bis 6 stehen oder worin R^{11} und R^{12} unter Einbeziehung des Stickstoffatoms und gegebenenfalls eines weiteren Stickstoff oder Sauerstoffatoms einen 5- oder 6-gliedrigen Ring bilden, der gegebenenfalls mit C_1 - C_6 -Alkyl substituiert sein kann, und

e) 0 bis 40 Gew.-% eines oder mehrerer Comonomere, wobei sich die Angabe Gew.-% jeweils auf das Gesamtgewicht der ethylenisch ungesättigten Monomere bezieht.

10. Verfahren gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß man Cu_2O , CuBr , CuCl , CuI , CuN_3 , CuSCN , CuCN , CuNO_2 , CuNO_3 , CuBF_4 , $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})$ oder $\text{Cu}(\text{CF}_3\text{COO})$ als Katalysator einsetzt.
11. Verfahren gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß man mindestens einen Chelatliganden einsetzt, der N-Atome enthält.
12. Verfahren gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß man einen Initiator einsetzt, der Cl, Br, I, SCN und/oder N_3 aufweist.
13. Verfahren zur Herstellung von Polymeren, dadurch gekennzeichnet, daß man aus einer Polymerlösung, die gemäß einem oder mehreren der Verfahren 1 bis 12 erhalten wurde, das Polymer isoliert.
14. Verwendung einer Polymerzusammensetzung, die gemäß einem oder mehreren der Verfahren 1 bis 13 erhalten wurde, als Additiv in Schmierölen.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
7. Juni 2001 (07.06.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/40317 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C08F 6/08, 2/06,
4/10, 4/50, 20/18, 22/12, C10M 145/14

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00/11491

(22) Internationales Anmeldedatum:
18. November 2000 (18.11.2000)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
09/450.741 30. November 1999 (30.11.1999) US

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(71) Anmelder: ROHMAX ADDITIVES GMBH [DE/DE];
Kirschenallee, 64293 Darmstadt (DE).

Veröffentlicht:
— mit internationalem Recherchenbericht

(72) Erfinder: ROOS, Sebastian; Uferstrasse 29, 55116 Mainz (DE). EISENBERG, Boris; Bartningstrasse 16, 64289 Darmstadt (DE). MÜLLER, Michael; Pater-Delp-Strasse 32, 64625 Bensheim (DE).

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts: 13. Dezember 2001

(74) Anwalt: RÖHM GMBH & CO. KG; Patente,
Kirschenallee, 64293 Darmstadt (DE).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A LIQUID POLYMER COMPOSITION AND THE USE OF THIS COMPOSITION

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER FLÜSSIGEN POLYMERZUSAMMENSETZUNG SOWIE VERWENDUNG DIESER ZUSAMMENSETZUNG

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a liquid polymer composition, whereby ethylenically unsaturated monomers are polymerized using initiators, which have a transferable atom group, and using one or more catalysts, which comprise(s) at least one transition metal. This polymerization is carried out in the presence of ligands, which can form a coordination compound with the metallic catalyst(s). In addition, the catalyst is oxidized after polymerization, and the catalyst is then separated out by filtering. The composition has a solvent with a dielectric constant less than or equal to 4.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer flüssigen Polymerzusammensetzung, wobei man ethylenisch ungesättigte Monomere mittels Initiatoren, die eine übertragbare Atomgruppe aufweisen, und einem oder mehreren Katalysatoren, die mindestens ein Übergangsmetall umfassen, in Gegenwart von Liganden, die mit dem oder den metallischen Katalysatoren eine Koordinationsverbindung bilden können, polymerisiert, den Katalysator nach der Polymerisation oxidiert und anschließend den Katalysator durch Filtrieren abtrennt, wobei die Zusammensetzung ein Lösungsmittel mit einer Dielektrizitätskonstante kleiner oder gleich 4 aufweist.

WO 01/40317 A3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In. .tional Application No

PCT/EP 00/11491

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C08F6/08 C08F2/06 C08F4/10 C08F4/50 C08F20/18
C08F22/12 C10M145/14

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols):

IPC 7 C08F C10M

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 807 937 A (MATYJASZEWSKI KRZYSZTOF ET AL) 15 September 1998 (1998-09-15) cited in the application example 2	1-13
A	US 5 854 364 A (ELF ATOCHEM) 29 December 1998 (1998-12-29) page 9, line 47 - line 53; claims 15,17; examples 6,7	1-13
A	WO 97 47661 A (UNIVERSITY OF WARWICK) 18 December 1997 (1997-12-18) cited in the application page 19, line 17 - line 19 page 40 -page 43	1-13
	--- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

27 March 2001

Date of mailing of the international search report

04/04/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Krail, G

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int. Application No

PCT/EP 00/11491

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 570 093 A (ROHM AND HAAS) 18 November 1993 (1993-11-18) example 1	1-13
X	example 1 -----	14
A	EP 0 682 046 A (ROEHM ROHMAX ET AL.) 15 November 1995 (1995-11-15) example 3	1-13
X	example 3 -----	14

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

In. tional Application No

PCT/EP 00/11491

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5807937 A	15-09-1998	AU 721630 B	13-07-2000
		AU 1073997 A	05-06-1997
		BR 9611512 A	29-06-1999
		CA 2237055 A	22-05-1997
		EP 0861272 A	02-09-1998
		JP 2000500516 T	18-01-2000
		WO 9718247 A	22-05-1997
US 5854364 A	29-12-1998	FR 2757865 A	03-07-1998
		CA 2209067 A	26-06-1998
		CN 1186079 A	01-07-1998
		EP 0850957 A	01-07-1998
		JP 2975967 B	10-11-1999
		JP 10195136 A	28-07-1998
		KR 222450 B	01-10-1999
WO 9747661 A	18-12-1997	AU 3099297 A	07-01-1998
		CA 2258006 A	18-12-1997
		EP 0906342 A	07-04-1999
EP 570093 A	18-11-1993	AT 180796 T	15-06-1999
		AU 3511293 A	23-09-1993
		BR 9301238 A	28-09-1993
		CA 2090200 A	21-09-1993
		CZ 9300452 A	15-12-1993
		DE 69325125 D	08-07-1999
		DE 69325125 T	11-11-1999
		FI 931222 A	21-09-1993
		HU 68216 A	28-06-1995
		JP 2732187 B	25-03-1998
		JP 6145258 A	24-05-1994
		LV 10465 A	20-02-1995
		NO 930804 A	21-09-1993
		PL 298160 A	29-11-1993
		RO 111772 B	30-01-1997
		RU 2126022 C	10-02-1999
		SI 9300134 A	30-09-1993
		SK 22093 A	06-04-1994
		LT 432 A	25-09-1994
		ZA 9301742 A	20-09-1993
EP 682046 A	15-11-1995	AU 707823 B	22-07-1999
		AU 1644095 A	26-10-1995
		CA 2146604 A	15-10-1995
		CZ 9500961 A	15-11-1995
		DE 69501564 D	12-03-1998
		DE 69501564 T	17-09-1998
		JP 7304803 A	21-11-1995
		PL 308136 A	16-10-1995

PCT/EP 00/11491

IPK 7 C08F6/08 C08F2/06 C08F4/10 C08F4/50 C08F20/18
C08F22/12 C10M145/14

IPK 7 C08F C10M

EPO-Internal. WPI Data. PAJ

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 807 937 A (MATYJASZEWSKI KRZYSZTOF ET AL) 15. September 1998 (1998-09-15) in der Anmeldung erwähnt Beispiel 2 ---	1-13
A	US 5 854 364 A (ELF ATOCHEM) 29. Dezember 1998 (1998-12-29) Seite 9, Zeile 47 - Zeile 53; Ansprüche 15,17; Beispiele 6,7 ---	1-13
A	WO 97 47661 A (UNIVERSITY OF WARWICK) 18. Dezember 1997 (1997-12-18) in der Anmeldung erwähnt Seite 19, Zeile 17 - Zeile 19 Seite 40 -Seite 43 ---	1-13
	--- -/--	

Y · Siehe Anhang Patentfamilie

- '&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

04/04/2001

Krail, G

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In. tionales Aktenzeichen

PCT/EP 00/11491

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 570 093 A (ROHM AND HAAS) 18. November 1993 (1993-11-18) Beispiel 1	1-13
X	Beispiel 1 ----	14
A	EP 0 682 046 A (ROEHM ROHMAX ET AL.) 15. November 1995 (1995-11-15) Beispiel 3	1-13
X	Beispiel 3 -----	14

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 00/11491

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5807937 A	15-09-1998	AU 721630 B	13-07-2000
		AU 1073997 A	05-06-1997
		BR 9611512 A	29-06-1999
		CA 2237055 A	22-05-1997
		EP 0861272 A	02-09-1998
		JP 2000500516 T	18-01-2000
		WO 9718247 A	22-05-1997
US 5854364 A	29-12-1998	FR 2757865 A	03-07-1998
		CA 2209067 A	26-06-1998
		CN 1186079 A	01-07-1998
		EP 0850957 A	01-07-1998
		JP 2975967 B	10-11-1999
		JP 10195136 A	28-07-1998
		KR 222450 B	01-10-1999
WO 9747661 A	18-12-1997	AU 3099297 A	07-01-1998
		CA 2258006 A	18-12-1997
		EP 0906342 A	07-04-1999
EP 570093 A	18-11-1993	AT 180796 T	15-06-1999
		AU 3511293 A	23-09-1993
		BR 9301238 A	28-09-1993
		CA 2090200 A	21-09-1993
		CZ 9300452 A	15-12-1993
		DE 69325125 D	08-07-1999
		DE 69325125 T	11-11-1999
		FI 931222 A	21-09-1993
		HU 68216 A	28-06-1995
		JP 2732187 B	25-03-1998
		JP 6145258 A	24-05-1994
		LV 10465 A	20-02-1995
		NO 930804 A	21-09-1993
		PL 298160 A	29-11-1993
		RO 111772 B	30-01-1997
		RU 2126022 C	10-02-1999
		SI 9300134 A	30-09-1993
		SK 22093 A	06-04-1994
EP 682046 A	15-11-1995	LT 432 A	25-09-1994
		ZA 9301742 A	20-09-1993
		AU 707823 B	22-07-1999
		AU 1644095 A	26-10-1995
		CA 2146604 A	15-10-1995
		CZ 9500961 A	15-11-1995
		DE 69501564 D	12-03-1998
		DE 69501564 T	17-09-1998
		JP 7304803 A	21-11-1995
		PL 308136 A	16-10-1995

THIS PAGE BLANK (USPTO)